

TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-133

Járdaelemek és burkolókövek fugázó habarcsa

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika FastFix®-133 egykomponensű, előre gyártott, cementbázisú fugázóhabarcs, mely cementet, osztályozott adalékanyagokat és adalékszereket tartalmaz.

FELHASZNÁLÁS

Járdaelemek, macskakövek, természetes kövek és burkolólapok beépítéséhez és felújításához forgalomnak kitett és attól elzárt területeken, úgymint:

- Terek, parkolók, gyalogos utak
- Villamospályák
- Kerti utak, járdák stb.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Gyors kikeményedés minimális repedési kockázattal a szabályozott térfogatnövekedésnek köszönhetően
- Magas nyomó- és hajlítószilárdság
- Jó tapadás betonhoz és természetes kövekhez
- Nem hagy maradványokat és kivirágzást a burkolóköveken
- Jó ellenálló képesség fagyás/olvasztás ciklussal és jégolvasztó sókkal szemben
- Jó ütés- és repedésállóság
- Megfelel az MSZ EN 206 szabvány XF4 kitettségi osztályának

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Cementbázisú
Csomagolás	25 kg-os zsák
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen kell tárolni.
Megjelenés / Szín	Szürke por
Legnagyobb szemnagyság	2,0 mm
Sűrűség	Friss habarcs sűrűsége: kb. 2,2 kg/l

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Nyomószilárdság		+10°C	+20°C	+35°C	(MSZ EN 13892-2)
	24 óra	~ 15 N/mm ²	~ 40 N/mm ²	~ 45 N/mm ²	
	28 nap	~ 75 N/mm ²	~ 75 N/mm ²	~ 80 N/mm ²	
Hajlítószilárdság		+10°C	+20°C	+30°C	(MSZ EN 13892-2)
	24 óra	kb. 3 N/mm ²	kb. 7 N/mm ²	kb. 7 N/mm ²	
	28 nap	kb. 7 N/mm ²	kb. 9 N/mm ²	kb. 9 N/mm ²	

TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-133

Január 2022, Version 01.01

020201010030000088

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	25 kg porhoz kb. 3 liter víz
Kiadósság	Fugázóhabarcsként 1 zsák Sika® FastFix-133 porból kb. 13 liter habarcs készíthető.
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Fazékidő	kb. 1 óra, +20°C-on
Felhasználásra kész termék	Útmutatóként, a forgalomnak megnyitható +20°C-on: ▪ 24 óra múlva gyalogosok, ▪ 48 óra múlva járművek részére

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

A vonatkozó ajánlásokat, irányelveket, európai szabványokat, rendeleteket és a biztonsági adatlap utasításait, valamint az ismert építészeti és mérnöki előírásokat be kell tartani.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Alapfelület minősége

Az alapfelület legyen szerkezeti ép, szennyeződéstől, laza, málló részektől, cementiszaptól, olajtól és zsírtól mentes.

Alapfelület előkészítése

Az alapfelületet alaposan elő kell nedvesíteni, de feldolgozás előtt már ne álljon rajta víz.

KEVERÉS

A keverést egy tiszta edényben, alacsony sebességgű (< 500 ford./perc) keverőgéppel kell végezni.

FELHASZNÁLÁS

Öntsön kb. 3 liter vizet egy tiszta edénybe. Lassú keverés közben fokozatosan adja hozzá a Sika FastFix®-133 port, így elkerülhető a csomósodás. Alacsony sebességgel keverje, míg homogén keveréket kap (kb. 2-3 perc).

1. Töltse fel feleslegben / túlfolyásig a hézagot.
2. Távolítsa el a felesleges anyagot egy lehúzóval; alacsony nyomású vízszugárral tisztítsa meg a járdaelemeket / burkolatot ügyelve arra, hogy ne mosódjon ki a friss habarcs a hézagból.
3. Az anyag teljes kikeményedése után fejezze be a tisztítást magasnyomású vízszugárral.

UTÓKEZELÉSI ELJÁRÁS

Védje a friss habarcsot kipárolgástól, esőtől és fagytól, míg eléri az anyag a végső keménységét.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítsa meg minden eszközt és berendezést vízzel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-133

Január 2022, Version 01.01

020201010030000088

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-133
Január 2022, Version 01.01
020201010030000088

SikaFastFix-133-hu-HU-(01-2022)-1-1.pdf