

TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-134 CZ

Burkoló térkövek ágyazó habarcsa

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika FastFix®-134 CZ egykomponensű, előregyártott, cementbázisú ágyazóhabarcs, mely cementet, gondosan válogatott adalékanyagokat és adalékszereket tartalmaz.

FELHASZNÁLÁS

Térburkoló kövek, macskakövek, járdaelemek beépítéséhez és felújításához gyalogos és nagyforgalmú utak esetén:

- Térburkolatok, gépkocsi parkolók, gyalogos utak
- Villamos pályák
- Kerti utak, járdák

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Gyors szilárdulási idő, minimális repedési kockázattal a szabályozott tágulásnak köszönhetően
- Jó tapadás betonhoz és természetes kőhöz
- Magas nyomó- és hajlítószilárdság
- Teljesíti az MSZ EN 206 szabvány XF4 kitettségi osztály követelményeit

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Cement, kvarchomok, adalékanyagok
Csomagolás	25 kg-os zsák
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásban, száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja.
Megjelenés / Szín	Szürke por
Legnagyobb szemnagyság	2,0 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Nyomószilárdság	+10°C	+20°C	+40°C	MSZ EN 13892-2
	24 óra	28 nap	24 óra	
	~ 10 N/mm ²	~ 65 N/mm ²	~ 35 N/mm ²	
		~ 60 N/mm ²	~ 60 N/mm ²	
25 kg 4/8 mm-es chips / adalékanyag (kb. 15 liter) hozzáadása egy zsák Sika FastFix®-134 CZ porhoz:				
	24 óra	28 nap		MSZ EN 13892-2
	~ 35 N/mm ²	~ 70 N/mm ²		
Kerekded, 4/8 kvarchomokkal vizsgálva. eltérő adalékanyag alkalmazása és				

annak minősége jelentősen befolyásolja a nyomószilárdságot. Előzetes vizsgálat elvégzése javasolt a helyi adalékanyaggal.

Hajlítószilárdság	+10°C	+20°C	+40°C	MSZ EN 13892-2
	24 óra	kb. 2 N/mm ²	kb. 6 N/mm ²	
	28 nap	kb. 8 N/mm ²	kb. 8 N/mm ²	

Szakító-tapadószilárdság	Betonon: > 2 N/mm ² (beton szakadt)
--------------------------	--

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Kiadósság	25 kg chips/adalékanyag (15 liter) hozzáadásával 1 zsák Sika FastFix®-134 CZ porhoz kb. 22 liter habarcs készíthető.		
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +35°C között		
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +35°C között		
Fazékidő	kb. 1 óra, +20°C-on		
Végleges elhelyezési idő	+10°C	+20°C	+40°C
	kb. 19 óra	kb. 10 óra	kb. 6 óra

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Alapfelület minősége

Az alapfelület legyen szerkezetileg ép, szennyeződéstől, laza, málló részekről, cementiszaptól, olajtól és zsírtól mentes.

Alapfelület előkészítése

Feldolgozás előtt alaposan nedvesítse elő az alapfelületet, de ne legyen rajta álló víz.

KEVERÉS

25 kg chips/adalékanyag hozzáadása esetén kb. 3 liter vizet adjon 25 kg porhoz (a vízigény függ az adalékanyag nedvességtartalmától).

Térkövek ágyazása esetén a keveréshez betonkeverőt használjon.

FELHASZNÁLÁS

Egy zsák Sika FastFix®-134 CZ porhoz 15 liter (25 kg), 4/8 mm-es tiszta adalékanyagot adjon. A munkafolyamatnak megfelelően készítse el a keveréket. Egy 25 kg-os zsákhoz öntsön kb. 3 liter vizet a betonkeverőbe. Fokozatosan adja a Sika FastFix®-134 CZ porhoz az adalékanyagokat, majd keverje, míg teljesen homogén lesz (kb. 2-3 perc). Oszlassa szét a frissen bekevert Sika FastFix®-134 CZ habarcsot a kívánt vastagságban, majd helyezze rá az enyhén előnedvesített térköveket és nyomja a habarcsba, míg friss. Fugázás előtt várjon legalább 24 órát. Mindig végezzen előzetes próbát a számos változó paraméter miatt (pl. időjárási körülmények, bedolgozhatósági idő, tisztítás, térkő érdessége).

UTÓKEZELÉSI ELJÁRÁS

A frissen feldolgozott habarcsot védje a párolgástól, esőtől és fagytól, míg a habarcs eléri végső szilárdságát.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt és berendezést vízzel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-134 CZ

Április 2023, Version 01.01

020201010030000231

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásának megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-134 CZ
Április 2023, Version 01.01
020201010030000231

SikaFastFix-134CZ-hu-HU-(04-2023)-1-1.pdf